

Q8 Giotto

Egenskaper	Metod	Enhet	Typdata
Soap type	-	-	Inorganic/bitumen
Konsistens, NLGI-tal	-	-	0.5
Penetration, Worked, 25 °C, 150 g, 5 s	D 217		
60 slag	-	0.1 mm	350
Dropping Point	D 566	°C	none
Water Washout Resistance, 80 °C, 1 h	D 1264	%	<5
SKF Emcor Test	DIN 51802	-	pass
SKF Emcor WWO, distilled water	-	-	pass
Four Ball Test, Weld Load	IP 239	N	4800
Kin. Viskositet Basolja vid 40 °C	D 445	mm ² /s	1600

Siffrorna ovan är inte specifikationer utan är typdata erhållen inom tillverkningstoleranserna.

